

SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

BASTONE GOMMA

Descrizione

Bastone estruso in gomma piena EPDM particolarmente indicato ad essere lavorato e rettificato con macchine utensili automatiche al fine di ottenere guarnizioni, tamponi, antivibranti, supporti ed anelli di tenuta.

Materiale: Gomma EPDM.

Vulcanizzazione: pressa 180°C x 10 min.

Colore: nero.

Peso specifico: 1.23 +/- 0,02 (gr/cm³).

Durezza: 70 Shore A.

Temperatura di impiego: -30°C / +100°C.

Carico di rottura: 90 (Kg/cm²).

Allungamento a rottura: 430 (%).

Codice	Spessore (mm)	Formato (mt)	Peso bastone (Kg circa)
20033	30	1	0,885
20035	40	1	1,60
20037	50	1	2,45
20038	60	1	3,55
20039	70	1	5,39
20040	80	1	7,04
20041	100	1	10,99

