CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

NASTRO ADESIVO PVC GIALLO MT 33 x 50 MM art. 35050

Descrizione

Nastro a in morbido PVC **ultraresistente** da 0,16 mm adatto:

- per **segnalare** presso magazzini, fabbriche ecc. le zone di pericolo o di passaggio muletti, scarico e carico merce o nelle zone con molto sporco o grande passaggio di pubblico;
- per segnalare presso ospedali, aziende, scuole, magazzini industriali, ecc. il percorso da seguire, vie di fuga e/o di evacuazione;
- **per interni e/o esterni**, forte resistenza all'usura, all'acqua a solventi per pavimenti e raggi solari.

Prodotto conforme alla direttiva europea 2000/53 CE (piombo, cromo VI, mercurio, senza cadmio); disponibile nel solo colore giallo (lunghezza del rotolo 33 m, larghezza 50 mm); ogni rotolo si presenta con l'anima in cartone da 76 mm e confezionamento con guaina termoretraibile. Confezioni da 18 rotoli (ma acquistabili anche singolarmente).

Specifiche tecniche

	Unità	Valore	Metodo di prova
Spessore nominale	mm	0.16	CEI EN 60454
Resistenza alla trazione	N/cm	25	CEI EN 60454
Allungamento a rottura	%	150	CEI EN 60454
Adesione all'acciaio	N/cm	1.5	CEI EN 60454
Adesione a supporto	N/cm	1.5	CEI EN 60454

Raccomandazioni

I rotoli devono essere conservati nella confezione originale e devono essere protetti da polvere, calore, umidità, luce diretta del sole e solventi. La temperatura di conservazione deve essere compresa tra + 10 ° C e + 25 ° C. Utilizzare entro 24 mesi dal ricevimento. Il nastro deve essere applicato con una pressione sufficiente per garantire un incollaggio ottimale e prevenire gli effetti indesiderati. Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, grasso, olio o altri contaminanti.