

## FOGLIA POLIETILENE A BASSA DENSITÀ CON BOLLE D'ARIA

### Proprietà meccaniche

Massima resistenza alla trazione	(Mpa) (MD)	11,3 +/- 1
Deformazione nominale a rottura (%)	(MD)	260 +/- 30
Massima resistenza alla trazione	(Mpa) (TD)	5 +/- 0,5
Rottura di deformazione nominale (%)	(TD)	170 +/- 25

### Formato

Il prodotto viene fornito in rotolo.

Colore: trasparente.

Peso: 115 gr/mq.

COD. ART.	PESO [Kg]	ALTEZZA [m]	LUNGHEZZA [m]
<b>13656</b>	12	1	100
<b>11991</b>	16	1,25	100
<b>13657</b>	18	1.5	100

### Applicazioni

Imballo di oggetti particolarmente fragili e delicati. Ideale per strati sovrapponibili e protegge le superfici dai graffi e urti.

