



CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arrowweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arrowweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arrowweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA - aggiornamento: luglio 2020

TELONE "ECOTARP 240 g/m²"

Descrizione

Geomembrana prodotta con una doppia laminazione con film di polietilene a bassa densità (LDPE) e rinforzata con un'armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HDPE). Impermeabile, multiuso, occhiellato, trattato ai raggi UV per una lunga durata nel tempo. Tessuto in HDPE antistrappo di colore **VERDE**, alta resistenza meccanica, resistente alla maggioranza degli agenti chimici. **Made in Italy** e garanzia di 3 anni.

| | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| Massa aerica | 240 [g/m ²] | UNI EN 1849-2 |
| Spessore nominale | 0.40 [mm] | UNI EN 1849-2 |
| Resistenza a trazione [MD] | 18 [kN/m] | UNI EN ISO 527-4 |
| Resistenza a trazione [CMD] | 20 [kN/m] | UNI EN ISO 527-4 |
| Deformazione al carico massimo [MD] | 30[%] | UNI EN ISO 527-4 |
| Deformazione al carico massimo [CMD] | 50 [%] | UNI EN ISO 527-4 |
| Resistenza al punzonamento statico | 3.5 [kN] | UNI EN ISO 12236 |
| Resistenza al taglio delle giunzioni | 650 [N] | UNI EN ISO 12317-2 |
| Resistenza alla temperatura | -30° ≤ T °C ≤ 70° | Internal Lab |
| Resistenza agli UV | Stabilized 5% | Internal Lab |
| Tenuta ai liquidi | <10 ⁻⁶ (m ³ • m ² • d ¹) | ASTM D 14150 |
| Tenuta ai gas | 500 • 10 ⁻⁹ mol (m ² -s) | ASTM D 1434 |
| Resistenza agli agenti atmosferici | Variazione del carico di rottura ed allungamento a trazione ≤ 25% | UNI EN 12224 |
| Manti disponibili | Fino a 4000 mq di superficie ciascuno | |

I dati tecnici sopra indicati sono riportati dalle prove di laboratorio, con tolleranza 10%, hanno valore informativo e non costituiscono alcuna garanzia. I tessuti sono prodotti secondo gli standard qualitativi europei DIN EN ISO 9001 :2000.



CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

Utilizzi

Coperture e soluzioni impermeabilizzanti per utilizzi di ogni tipo, macchinari, materiali, raccolta acque, camping, ecc.

Codici, dimensioni e immagini

| Codice | Dimensione (m) |
|--------|----------------|
| 20070 | 3 x 4 |
| 20071 | 3 x 6 |
| 20072 | 4 x 5 |
| 20073 | 4 x 6 |
| 20074 | 4 x 8 |
| 20075 | 5 x 6 |
| 20076 | 5 x 7 |
| 20077 | 5 x 8 |
| 20078 | 6 x 7 |
| 20079 | 6 x 8 |
| 20080 | 6 x 10 |
| 20081 | 7 x 8 |
| 20082 | 8 x 8 |
| 20083 | 8 x 10 |



Certificazione in conformità al Regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione - CPR).



1372-CPR-2953

Gentile Cliente,

se necessiti del certificato CE sopra-riportato, contatta il tuo agente o il nostro ufficio commerciale al numero **045-8283711** (digitando poi **1**) oppure all'indirizzo e-mail **cenigomma@arroweld.com**.