CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev.4

FOGLIA PE 0,20 mm (200 µ) - EN 13984

Il prodotto viene fornito piegato in rotoli di circa 50 kg coprenti max 250 mq, nei formati indicate in tabella.
Per "sviluppo" si intende la larghezza del prodotto una volta steso su un piano orizzontale.
! ATTENZIONE: l'altezza del rotolo è un dato che può cambiare da fornitura a fornitura e sono riportati in tabella le possibili altezze proposte.

Codice	Sviluppo [m]	Altezza Rotolo [m]	Colore
12071	2	1	TRASPARENTE
12072	3	1,5	TRASPARENTE
12073	4	1,05 o 1,2	TRASPARENTE
12074	5	1,5	TRASPARENTE
12075	6	1,6	TRASPARENTE
12076	8	2,1 o 1,4	TRASPARENTE
12077	10	1,4 o 2,7	TRASPARENTE
12078	12	1,63	TRASPARENTE
12080	6	1,6	NERO
12081	8	2,1 o 1,4	NERO
12082	10	2,5	NERO
15027*	4	1,05 o 1,2	CRISTAL BIANCO

*** ARTICOLO DISPONIBILE SOLO A COMMESSA**

Caratteristiche fisiche	Metodo	Unità	Esito
Spessore	EN 1849-2	mm ±10%	0,22
Massa	EN 1849-2	g/m^2 ±10%	192
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	-	Conforme
Resistenza all'impatto (metodo A)	EN 12691	mm	350
Durabilità agli agenti artificiali dell'impermeabilità al vapore acqueo	EN 13984	-	Conforme
Resistenza agli alcali	EN 13984	-	Conforme
Resistenza alla lacerazione	EN 12310-1	N	Longitudinale: ≥ 80 Laterale: ≥ 70
Resistenza della saldatura	EN 12317-2	N/50mm	≥ 130
Trasmissione del vapore s_d	EN 1931	m	≥ 100
Caratteristiche di trazione: allungamento massimo per forza di trazione	EN 12311-2	N/mm^2 %	Longitudinale: ≥ 18 Laterale: ≥ 16 Longitudinale: ≥ 300 Laterale: ≥ 300
Reazione al fuoco	EN 13501-1	-	Classe F