CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev. 02

FILM LDPE colore nero – vari formati

Telo pacciamante prodotto in polietilene (LDPE) proposto nelle versioni stabilizzato raggi UV 1 anno e non, di colore nero e fornito nei spessori in micron e dimensioni di seguito indicate.

Il prodotto viene fornito piegato in rotoli e non, di circa 50 kg:

- spessore 0,20 mm coprenti circa 250 mq;
- spessore 0,10 mm coprenti circa 500 mq;
- spessore 0,05 mm coprenti circa 1000 mq.

Codice	Formato rotolo	Larghezza stesa (m)	Spessore (µm)	UV 1 anno (sì / no)
12010*	piegato	3	0,050	☑
12011	piegato	4	0,050	☑
12014	non piegato	1,2	0,050	☑
12015	non piegato	1,6	0,050	☑
12022	piegato	2	0,050	☑
12079	piegato	4	0,200	☒
91452	non piegato	1,5	0,100	☑
91453	non piegato	2	0,100	☑
91454**	piegato	3	0,100	☑
91530	non piegato	1,2	0,100	☑
91531	piegato	4	0,100	☑
91532**	piegato	2,4	0,100	☑

* articolo disponibile solo a commessa.

* articolo in eliminazione e disponibile fino ad esaurimento scorte.

CENI® gomma

Specifiche tecniche art. 12010-11-14-15-22			
	Valore	Unità di misura	Tolleranza
Spessori	50	mm	+/- 10%
Allungamento a rottura longitudinale	400	%	+/-10
Allungamento a rottura trasversale	700	%	+/-10
Carico a rottura longitudinale	26	MPa	+/-10%
Carico a rottura trasversale	24	MPa	+/-10%
Densità	0,961	g/cm³	valore calcolato
Coefficiente di attrito (lato attivato)	0,25	-	+/-0,05
Ø interno	76,5	mm	+/- 2

Specifiche tecniche art. 91530-31-32-52-53-54			
	Valore	Unità di misura	Tolleranza
Spessori	100	mm	+/- 10%
Allungamento a rottura longitudinale	350	%	+/-10
Allungamento a rottura trasversale	700	%	+/-10
Carico a rottura longitudinale	27	MPa	+/-10%
Carico a rottura trasversale	24	MPa	+/-10%
Densità	0,952	g/cm³	valore calcolato
Coefficiente di attrito (lato attivato)	0,25	-	+/-0,05
Ø interno	76,5	mm	+/- 2

Specifiche tecniche art. 12079			
	Valore	Unità di misura	Tolleranza
Spessori	200	mm	+/- 10%
Allungamento a rottura longitudinale	710	%	+/-10
Allungamento a rottura trasversale	720	%	+/-10
Carico a rottura longitudinale	29	MPa	+/-10%
Carico a rottura trasversale	25	MPa	+/-10%
Densità	0,946	g/cm³	valore calcolato
Coefficiente di attrito (lato attivato)	0,25	-	+/-0,05
Ø interno	76,5	mm	+/- 2