

CENIGOMMA s.r.l. Società UnipersonaleSoggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243**Sede legale:** Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com**NEGOZIO VERONA** Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708**FILIALE DI UDINE** Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

Scheda tecnica informativa

Rev.01

Lastra gomma SBR con tela un lato impressione tela



Descrizione

Lastra SBR con tela un lato impressione tela di colore nero, disponibile in rotoli di 5 o 10 metri di lunghezza e 1,20 metri di altezza. Il produttore attesta che i materiali utilizzati non sono tossici.

Codice	Spessore	Formato rotoli	Peso c.a.
21159	2 mm	1,2 x 10 m	36kg
21160	3 mm	1,2 x 10 m	54kg
21179	4 mm	1,2 x 10 m	72kg
21180	5 mm	1,2 x 10 m	90kg
21196	6 mm	1,2 x 10 m	108kg
21197	8 mm	1,2 x 5 m	72kg
21165	10 mm	1,2 x 5 m	90kg

Proprietà chimico-fisiche

MATERIALE:	mescola di SBR, gomma riciclata, carbonato di calcio, agenti, nerofumo.
SOTTOSTRATO:	impressione tela.
PESO SPECIFICO:	1,5 gr/cm ³ .
DUREZZA:	68-70 +/- 5 Shore A.
CARICO DI ROTTURA:	3,1 – 3,2 Mpa.
ALLUNGAMENTO A ROTTURA:	200% / 210%.
TEMPERATURA IMPIEGO:	- 20°C + 80°C.

Applicazioni

Lastre industriali per impieghi generali, resistenti agli agenti atmosferici, con discrete proprietà meccaniche.