



CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

**Sede legale:** Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)  
Cap. Sociale \_ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202  
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237  
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799  
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

**NEGOZIO VERONA** Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA  
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

**FILIALE DI UDINE** Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE  
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121  
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

Rev.00

## Nastro isolante in PVC 50 mm x 25 m - serie 2702 colori VARI

Nastro monoadesivo in PVC plastificato da 0,13 mm di spessore di qualità premium, autoestinguente, resistente, conformabile. Omologato IMQ e VDE secondo la norma IEC 60454-3-1.

### APPLICAZIONI

Applicazioni manuali, isolamento elettrico primario, cablaggio, protezione di giunte di cavi a media e bassa tensione, identificazione per colore.

### VANTAGGI DEL PRODOTTO

Buona resistenza all'abrasione, alla corrosione e all'umidità.  
Elevata rigidità dielettrica e buona protezione meccanica.  
Eccezionale conformabilità.

Il nastro può essere applicato a bassa temperatura (fino a -10°C).

Certificati di approvazione IMQ e VDE secondo la norma IEC 60454-3-1.

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/CE (RoHS 2) e alla Direttiva Delegata della Commissione (UE) 2015/863 (RoHS 3).

Temperatura indice da 0°C a 90°C.

UL 510A - Nastro riconosciuto OANZ2: File E509583.

Conforme ai requisiti tecnici di BS4J10/BSEN60454.

Codice	Colore	Q.tà per confezione / imballo
13118	GRIGIO	1 confezione da 4 rotoli
13172	ROSSO	1 confezione da 4 rotoli
13235	NERO	1 confezione da 4 rotoli
13237	BIANCO	1 confezione da 4 rotoli

Proprietà fisiche			
	Unità	Valore tipico	Test
Spessore totale	mm	0,13	IEC 60454-2
Carico a rottura	N/cm	25	IEC 60454-2
Allungamento a rottura	%	180	IEC 60454-2
Adesione metallo	N/cm	1.8	IEC 60454-2
Adesione al supporto	N/cm	1.8	IEC 60454-2
Rigidità dielettrica	kV/mm	40	IEC 60454-2
Infiammabilità	mm	Autoestinguente	IEC 60454-2

### RACCOMANDAZIONI

I rotoli devono essere conservati piatti sui bordi tagliati nella confezione originale.

Il prodotto deve essere protetto da polvere, calore, umidità, luce solare diretta e fumi di solventi.

La temperatura di conservazione dovrebbe essere compresa tra +5°C e +25°C.

Utilizzare **entro 24 mesi dalla data di produzione**.

Il nastro deve essere applicato con una tensione sufficiente per garantire un incollaggio ottimale e almeno due strati con una mezza sovrapposizione.

Lo strato finale dovrebbe essere avvolto con una tensione inferiore per evitare cedimenti effetti.

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, grasso, olio o altri contaminanti.